

weber.prim beton kontakt je premaz za betonske površine

- prije nanošenja žbuka i masa za izravnavanje
- pogodan i za gips - kartonske ploče
- pogodan prije keramičarskih radova
- pogodan prije fasaderskih radova



OSNOVNE ZNAČAJKE

weber.prim beton kontakt je premaz za betonske površine za poboljšavanje adhezije i egalizaciju.

PODRUČJE PRIMJENE

weber.prim beton kontakt je pogodan za korištenje prije nanošenja mortova i masa za izravnavanje, prije keramičarskih i fasaderskih radova, te se može koristiti i na gips - kartonskim pločama.

PRIPREMA I NAČIN UPORABE

1. podloga mora biti čista, suha, odmašćena.
2. premaz se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem nerazrijeđen na betonsku površinu.
3. beton mora biti star najmanje 3 mjeseca sa maksimalno 2,5% vlage.
4. kod unutarnjih radova nužno je osigurati intenzivno provjetravanje.
5. vrijeme sušenja je najmanje 3 sata.
6. proizvod se ne primjenjuje na vlažnim i mokrim površinama.

ALAT ZA RAD

Proizvod se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem nerazrijeđen na betonsku površinu.

POTROŠNJA

Od 0,15 kg/m² do 0,30 kg/m².

INFORMACIJE O PROIZVODU

PAKIRANJE



25kg
600 na paleti

ROK TRAJANJA

12 mjeseci skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i vlage.
Čuvati od smrzavanja

BOJA PROIZVODA

proizvod je crvene boje nakon sušenja

SAVJET

Temeratura zraka i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog utjecaja vjetra, sunca i padalina - zaštića od sunca i vjetra može biti zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski čimbenici izraženi i snažni. Čuvati od smrzavanja.

NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi danim okolnostima.

Weber garantira da je kvalita isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje osnovnih premaza.

Tvrta ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje prije početka radova napraviti probne površine. Tvrta prihvata reklamacije samo na kvalitetu proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primjenjen prema izdanim uputama.